



ООО «Сауна–Маркет»
142002, Россия, Московская обл.,
г. Домодедово, ул.Текстильщиков, д. 1
CALL CENTER 8 800 550 3243
www.saunadoors.ru



ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ДВЕРЕЙ ДЛЯ САУН «ALDO» И «SAUNA MARKET»

В настоящем описании приведены количественные нормативы основных показателей качества по всем элементам готового продукта.

1 СТЕКЛЯННОЕ ПОЛОТНО

Оценка показателей внешнего вида прозрачных и матированных (с художественной обработкой в том числе) стекол производится визуально при рассеянном дневном, или подобном ему искусственном освещении (без направленного освещения), на расстоянии не менее 0,6 м от наблюдателя. Любые неоднородности покрытия стекла (пятна, царапины и т.д.), видимые в проходящем свете или со стороны лакокрасочного покрытия, но не видимые в отраженном свете, не рассматриваются, как дефекты и не нормируются.

На дверном полотне допускаются следующие дефекты:

- темные точки $D < 0,5\text{мм}$;
- пузыри закрытые внутренние $D < 2\text{мм}$;
- инородные неразрушающие включения $D < 2\text{мм}$;
- чистые волосяные царапины, видимые с расстояния не более 1 м, длиной не более 30 мм;
- крап после закалки менее 0,5 мм не снижающий оптических свойств.

Общее возможное количество — не более 5 шт. на полотно.

Допуски для стекла с лакокрасочным покрытием (фотопечать и стемалит):

- лакокрасочное покрытие на стекле должно быть сплошным и однотонным, не иметь пятен, разводов, просветов и царапин;
- количество локальных дефектов лакокрасочного покрытия не должно превышать 2.

Допуски для стекла с художественной обработкой (матировка рисунка и фьюзинг):

- в зоне склейки стекол допускаются единичные пузыри менее 0,5мм в количестве не более 3-х штук на 1 стандартный элемент фьюзинга 50x50 мм;
- в зоне склейки стекол не допускаются дефекты склейки в виде матовых пятен;
- зона склейки фьюзинга с основным изделием должна быть однородной по всей площади соприкосновения деталей;
- не допускаются разводы от клея на поверхности стекла.

Примечания:

- Количество пороков до 0,5 мм не нормируется, если расстояние между ними не менее 500 мм. Если расстояние менее 500 мм, количество этих пороков включается в общее количество допускаемых пороков.
- Размеры пороков определяют по наибольшим четко выраженным видимым очертаниям без Оценка производится отдельно по каждой группе. Пороки не суммируются.

② ДВЕРНАЯ КОРОБКА

Пороки древесины и дефекты обработки по видам, размерам и числу должны соответствовать данным приведенным в таблице:

Наименование пороков и дефектов обработки по ГОСТ 2140	Норма ограничения пороков и дефектов обработки в деревянных элементах двери			
	«ALDO»		«SAUNA MARKET»	
	Лицевая (поверхность А)	Нелицевая (поверхность Б)	Лицевая (поверхность А)	Нелицевая (поверхность Б)
1. Сучки Здоровые сросшиеся и частично сросшиеся (при условии заделки шпатлевкой или воском) диаметром не более 20 мм	Не допускается	Не более 2 шт. /м.п.	Не допускаются	Не допускаются размером более 20 мм Не более 3 шт. /м.п.
Несросшиеся, выпадающие, загнившие, гнилые и табачные		Не допускаются	Не более 2 шт. /м.п.	Не ограничивается
2. Трешины	Допускаются шириной не более 0,1 мм и глубиной не более 0,3 мм	Не допускаются шириной более 2 мм, в количестве 2 шт., общей длиной не более 1/4 длины детали и глубиной не более 1/20 толщины. Не учитываются шириной до 0,2 мм и глубиной до 0,5 мм	Допускаются шириной не более 0,2 мм и глубиной не более 0,5 мм	Не допускаются шириной более 2 мм, в количестве 2 шт., общей длиной не более 1/4 длины детали и глубиной не более 1/20 толщины. Не учитываются шириной до 0,2 мм и глубиной до 0,5 мм
3. Червоточина, смоляные кармашки	Не допускаются	Не допускаются диаметром, шириной более 10 мм. Не более 4 шт./м.п.	Не допускаются	Не допускаются диаметром, шириной более 10 мм. Не более 4 шт./м.п.
4. Завитки, кренъ, наклон волокон	Допускаются		Допускаются	
5. Механические повреждения: запил, отщеп, скол, вырыв, задир, выщербина	Не допускаются глубиной свыше 1 мм	Допускается глубиной и шириной не более 1/20 толщины (ширины) детали	Не допускаются глубиной свыше 2 мм	Допускается глубиной и шириной не более 1/20 толщины (ширины) детали
6. Разноотеночность	Не допускается	Допускается	Допускается незначительная	Допускается

*Пороки, не указанные в таблице, не допускаются.

Максимальные допустимые отклонения от плоскостности:

- в поперечном направлении ±10 мм;
- в продольном направлении ±2 мм.

Скручивание профиля вдоль продольной оси недопустимо.

Примечания:

- общее количество учитываемых пороков не более 5 штук на одной детали короба для дверей «SAUNA MARKET» и 3 штук для дверей «ALDO»;
- учитываемые пороки (трещины, частично сросшиеся сучки, червоточины, смоляные кармашки, механические повреждения) должны быть зашпатлеваны в цвет древесины;
- смоляные кармашки предварительно должны быть очищены от смолы;
- сучки учитываемых размеров, смоляные кармашки, червоточина не допускаются в местах расположения врезных приборов и крепежных деталей (шурупов, винтов, скрепок и др.).

③ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ

На видимых частях дверных петель независимо от расположения в готовом изделии допускаются следующие дефекты:

- мелкие сколы и трещины размером не более 0,5 мм в количестве не более 3 шт. на единицу;
- волосяные царапины и изменения в цвете окраски визуально не определимые с расстояния более 0,6 м;
- не допускаются любые механические повреждения на несущих штоках и в зоне фиксации петли.